

PRIMABAKE LIGHT

Fiche de spécification

Primabake Light est un papier cuisson fabriqué avec de la pâte vierge dont les deux faces sont siliconées. Ce papier alimentaire est anti-adhérent, il présente une excellente résistance à la chaleur avec des propriétés barrière aux graisses.

Application finale

Ce papier respectueux de l'environnement est idéal pour la boulangerie, son niveau d'anti-adhérent le destine à un usage unique.

INCREASING
NUMBER OF BAKES

Varies upon baked goods, time, temperature and operators.



Réglementation et approbation au contact alimentaire

Répond aux exigences réglementaires internationales relatives au contact alimentaire. Cf. Déclaration de conformité : <https://primabake.com>

FSC® & PEFC® sur demande.

LIGHT

CLASSIC

STAR

Specifications					
Caractéristiques	Normes	Unités	Objectif		
Grammage	ISO 536	g/m ²	39		41
Teinte		/	White	Unbleached*	White
Humidité	ISO 287	%	4.0	4.0	4.0
Epaisseur	ISO534	µm	48	48	50
ISO Blancheur	ISO 2470-1	%	>76%	/	>76%
Résistance à l'éclatement après chauffage (200°C /20 mn)	ISO 2758	kPa	≥85	≥85	≥95
Absorption à l'eau Cobb 60	ISO 535	g/m ²	16	16	16
Absorption à l'huile Cobb 60	SCAN -P 37-77	g/m ²	3.8	3.8	3.8
Test Génoise 8 mn/225 °C	méthode PDL	g/m ²	≤40	≤40	≤40
Test Bretzel 20 mn /215°C	méthode PDL	-	Not OK	Not OK	Not OK

Tolérances papier	
Grammage : ± 1,5 g/m ²	Absorption à l'eau: max + 2 g/m ²
Epaisseur : +3/ -2 µm	Absorption à l'huile Cobb 60 : max 3 g/m ²
Humidité : ± 1 %	

Disponible en bobine ou en feuille			
Bobine		Feuille	
Diamètre mini	Sur demande	Boîte	500, 1000 ou autre
Diamètre maxi	115 cm	Paquet	500, 1000 ou autre
Mandrins	70/76/120/152 mm		
Tolérances sur produit fini			
Laize client: (- 2mm,+ 0)		Format client: (- 2mm,+ 0)	
Diamètre extérieur: (-2 cm, + 0). Longueur (0/+100 m)			
Nombre de raccords : Maxi 1 par bobine avec au moins 60% des bobines sans raccord.			

* Teinte préalablement validée avec le client.

Mesures effectuées selon les normes et standards en vigueur au moment de la publication.

Veillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus de détails.

Date: 05 Janvier 2022

Validation: Hervé BRUNET-JAILLY