

## PRIMABAKE LIGHT

### Fiche de spécification V7

**Primabake Light** est un papier cuisson fabriqué avec de la pâte vierge dont les deux faces sont siliconées. Ce papier alimentaire est anti-adhérent, il présente une excellente résistance à la chaleur avec des propriétés barrière aux graisses.

#### Application finale

Ce papier respectueux de l'environnement est idéal pour la boulangerie, son niveau d'anti-adhérent le destine à un usage unique.

INCREASING  
NUMBER OF BAKES

*Varies upon baked goods, time, temperature and operators.*



#### Réglementation et approbation au contact alimentaire

Répond aux exigences réglementaires internationales relatives au contact alimentaire. Déclaration de conformité disponible en téléchargement sur la page CERTIFICATION / certificats en téléchargement / Déclaration de conformité.

FSC® & PEFC® sur demande.

Spécifications					
Caractéristiques	Normes	Unités	Objectif		
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	39		41
Teinte		/	White	Unbleached*	White
Humidité	ISO 287	%	4.0	4.0	4.0
Epaisseur	ISO534	µm	48	48	50
ISO Blancheur	ISO 2470-1	%	>76%	/	>76%
Résistance à l'éclatement après chauffage (200°C /20 mn)	ISO 2758	kPa	≥85	≥85	≥95
Absorption à l'eau Cobb 60	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	16	16	16
Absorption à l'huile Cobb 60	SCAN -P 37-77	g/m <sup>2</sup>	3.8	3.8	3.8
Test Génoise 8 mn/225 °C	méthode PDL	g/m <sup>2</sup>	≤40	≤40	≤40
Test Bretzel 20 mn /215°C	méthode PDL	-	Not OK	Not OK	Not OK

Tolérances papier	
Grammage : ± 1,5 g/m <sup>2</sup>	Absorption à l'eau : + 2,0 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur : -2 / +3 µm	Absorption à l'huile Cobb 60 : + 3,2 g/m <sup>2</sup>

Disponible en bobine ou en feuille			
Bobine		Feuille	
Diamètre mini	Sur demande	Boîte	500, 1000 ou autre
Diamètre maxi	115 cm	Paquet	500, 1000 ou autre
Mandrins	70/76/120/152 mm		

Tolérances sur produit fini	
Laize client: (- 2mm,+ 0)	Format client: (- 2mm,+ 0)
Diamètre extérieur: (-3 / + 1 cm). Longueur ( 0 / +200 m)	
Nombre de raccords : Maxi 1 par bobine avec au moins 60% des bobines sans raccord.	

\* Teinte préalablement validée avec le client.

Mesures effectuées selon les normes et standards en vigueur au moment de la publication.

Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus de détails.

Date: 1<sup>er</sup> décembre 2022

Validation: Hervé BRUNET-JAILLY